



СМОЛА АЛКИДНАЯ

IVP-110 марка K50

ОПИСАНИЕ

Раствор модифицированной этрифталевой смолы в органическом растворителе (орто-кислоле).

Смола **IVP-110 марка K50** предназначена для использования в качестве связующего для изготовления грунтовок, грунт-эмалей и эмалей по металлу с высокой масло- и бензостойкостью, в том числе для окраски железнодорожного подвижного состава и сельхозтехники, для паркетных лаков кислотного отверждения, а также гидроксилсодержащего компонента при получении наливных полиуретановых полов.

Совместима с другими видами связующих, в том числе акриловыми и меламинами смолами, обеспечивая высокий блеск и отличные физико-механические свойства покрытий.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

<i>Внешний вид</i>	<i>Прозрачная жидкость без осадка и механических включений</i>
<i>Массовая доля нелетучих веществ, %</i>	<i>48-52</i>
<i>Цвет по йодометрической шкале, мг J₂/100 см³</i>	<i>Не более 20</i>
<i>Кислотное число, мг КОН/г</i>	<i>Не более 8</i>
<i>Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с</i>	<i>50-70</i>
<i>Время высыхания до степени 3, ч</i>	<i>Не более 4</i>
<i>Твердость покрытия по прибору ТМЛ (маятник А), отн.ед.</i>	<i>Не менее 0,2</i>

УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Металлические бочки емкостью 200 л, кубы емкостью 1 м³, либо иная, согласованная с потребителем, тара.

Допускается транспортирование и хранение смолы при температуре от -35 °С до +35 °С. После хранения при отрицательной температуре внести в теплое помещение на 24 часа.

Срок годности – 12 месяцев с даты изготовления.

ООО «Торговый Дом «ИНДЛАК»
г. Москва, 2-й Западный проезд, 1
тел: +7 (499) 951-07-70
info@indlak.ru
www.indlak.ru