



СМОЛА АЛКИДНАЯ

IVP-112 марка Б

ОПИСАНИЕ

Раствор тощей этрифталевой смолы в органическом растворителе (орто-ксилол).

Смола **IVP-112 марка Б** предназначена для использования в качестве самостоятельного связующего для изготовления быстросохнущих грунтовок, грунт-эмалей и эмалей по металлу с высокой масло- и бензостойкостью, а также по дереву и другим подложкам. Обеспечивают хорошую адгезию, эластичность, твердость и стойкость к пожелтению.

Совместима с акриловыми смолами, обеспечивая высокий блеск покрытия. Применяется как гидроксилсодержащий компонент в двухкомпонентных полиуретановых системах, а также для получения паркетных лаков кислотного отверждения.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

<i>Внешний вид</i>	<i>Прозрачная жидкость без осадка и механических включений</i>
<i>Массовая доля нелетучих веществ, %</i>	<i>58-62</i>
<i>Цвет по йодометрической шкале, мг J₂/100 см³</i>	<i>Не более 10</i>
<i>Кислотное число, мг КОН/г</i>	<i>Не более 10</i>
<i>Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С, с</i>	<i>170-250 (для 50 %-го р-ра в орто-ксилоле)</i>
<i>Время высыхания до степени 3, ч</i>	<i>Не более 5</i>
<i>Твердость покрытия по прибору ТМЛ (маятник А), отн.ед.</i>	<i>Не менее 0,2</i>

УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Металлические бочки емкостью 200 л, кубы емкостью 1 м³, либо иная, согласованная с потребителем, тара.

Допускается транспортирование и хранение смолы при температуре от -35 °С до +35 °С. После хранения при отрицательной температуре внести в теплое помещение на 24 часа.

Срок годности – 12 месяцев с даты изготовления.

ООО «Торговый Дом «ИНДЛАК»
г. Москва, 2-й Западный проезд, 1
тел: +7 (499) 951-07-70
info@indlak.ru
www.indlak.ru