



СМОЛА АЛКИДНАЯ

IVP-116 марка Б

ОПИСАНИЕ

Раствор средней пентафталевой алкидной смолы в органических растворителях (смесь орто-ксилола и нефраса).

Смола **IVP-116 марка Б** предназначена для использования в качестве связующего для изготовления пентафталевых шпатлевок, грунтовок, грунт-эмалей и эмалей. Обеспечивает хорошую адгезию и твердость покрытий, а также высокий блеск.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Внешний вид

Прозрачная жидкость без осадка и механических включений

Массовая доля нелетучих веществ, %

54-59

Цвет по йодометрической шкале, мг J₂/100 см³, не более

40

Кислотное число с учетом массовой доли нелетучих веществ, мг КОН/г

Не более 15

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с

60-100

(для 45 %-го р-ра в орто-ксилоле)

Время высыхания до степени 3, ч

Не более 4

Твердость покрытия по прибору ТМЛ (маятник А), отн.ед.

Не менее 0,15

УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Металлические бочки емкостью 200 л, кубы емкостью 1 м³, либо иная, согласованная с потребителем, тара.

Допускается транспортирование и хранение смолы при температуре от -35 °С до +35 °С. После хранения при отрицательной температуре внести в теплое помещение на 24 часа.

Срок годности – 12 месяцев с даты изготовления.

ООО «Торговый Дом «ИНДЛАК»
г. Москва, 2-й Западный проезд, 1
тел: +7 (499) 951-07-70
info@indlak.ru
www.indlak.ru