



## СМОЛА НЕНАСЫЩЕННАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ

# IVP-127

### ОПИСАНИЕ

Ненасыщенная не терморезистивная бесстирольная смола специального назначения. Применяется в качестве связующего для изготовления высококачественных пигментных концентратов.

### ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

*Внешний вид*

*Прозрачная жидкость без осадка и механических включений*

*Вязкость по Брукфильду при температуре  $(23,0 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$ ,  $Sp2/12 \text{ мин}^{-1}$ , мПа·с*

*Не более 200*

*Кислотное число, мг КОН/г*

*Не более 25*

### УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Металлические бочки емкостью 200 л, кубы емкостью 1 м<sup>3</sup>, либо иная, согласованная с потребителем, тара.

Смолу необходимо хранить при температуре от минус 35 °С до плюс 35 °С, избегать действия прямых солнечных лучей.

Срок годности – 6 месяцев с даты изготовления.

ООО «Торговый Дом «ИНДЛАК»  
г. Москва, 2-й Западный проезд, 1  
тел: +7 (499) 951-07-70  
[info@indlak.ru](mailto:info@indlak.ru)  
[www.indlak.ru](http://www.indlak.ru)