



СМОЛА АЛКИДНО-АКРИЛОВАЯ

IVP-170 марка А

ОПИСАНИЕ

Раствор сополимера эфиров метакриловой кислоты с модифицированной алкидной смолой в органическом растворителе (орто-ксилол).

Смола **IVP-170 марка А** предназначена для использования в качестве быстросохнущего пленкообразующего холодной сушки для изготовления твердых покрытий, грунт-эмалей и атмосферостойких специальных эмалей для защиты и окраски промышленных изделий, транспортных средств, сельскохозяйственных, лесозаготовительных и землеройных машин, эксплуатируемых в различных климатических условиях, цистерн, стальных конструкций, железнодорожных вагонов и др. Обладает очень высокой атмосферостойкостью и повышенной стойкостью к воздействию повышенных температур, влажности, солнечного света, масел и бензина.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

<i>Внешний вид</i>	<i>Однородная прозрачная жидкость без осадка и посторонних включений</i>
<i>Массовая доля нелетучих веществ, %</i>	<i>53-56</i>
<i>Цвет по йодометрической шкале, мг J₂/100 см³</i>	<i>Не более 20</i>
<i>Динамическая вязкость по Брукфильду при температуре (25 ± 0,5) °С, Sp3/15 мин⁻¹, мПа·с, не менее</i>	<i>4500</i>
<i>Время высыхания до степени 3, ч</i>	<i>Не более 3</i>
<i>Твердость покрытия по прибору ТМЛ (маятник А), отн.ед.</i>	<i>Не менее 0,2</i>

УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Металлические бочки емкостью 200 л, кубы емкостью 1 м³, либо иная, согласованная с потребителем, тара.

Допускается транспортирование и хранение смолы при температуре от -35 °С до +35 °С. После хранения при отрицательной температуре внести в теплое помещение на 24 часа.

Срок годности – 9 месяцев с даты изготовления.

ООО «Торговый Дом «ИНДЛАК»
г. Москва, 2-й Западный проезд, 1
тел: +7 (499) 951-07-70
info@indlak.ru
www.indlak.ru