



**СОПОЛИМЕР АКРИЛОВЫЙ**

## **IVP-197 марка А**

### **ОПИСАНИЕ**

Термопластичная смола, представляющая собой раствор продукта сополимеризации смеси акрилатов и стирола в органическом растворителе (орто-ксилол).

Смола **IVP-197 марка А** может использоваться в качестве связующего компонента для изготовления различных видов ЛКМ (эмалей и грунтовок) для нанесения на металлические подложки, в т.ч. оцинкованные, атмосферостойких и УФ-стойких красок дорожной разметки, фасадных красок, огнезащитных красок, покрытий по бетону, шиферу, искусственному камню и пластику. Обладает повышенной адгезией и атмосферостойкостью.

Обладает хорошей совместимостью с тощими и модифицированными алкидными смолами, а также эпоксиэфирами для получения гибридных лакокрасочных материалов различного назначения. Возможно использование при изготовлении ЛКМ, наносимых при пониженных температурах.

### **ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА**

*Внешний вид*

*Однородная бесцветная жидкость без осадка и посторонних включений*

*Массовая доля нелетучих веществ, %*

*Не менее 50*

*Кислотное число, мг КОН/г, с пересчетом на массовую долю нелетучих веществ*

*6-11*

*Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с*

*100-200*

### **УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Металлические бочки емкостью 200 л, кубы емкостью 1 м<sup>3</sup>, либо иная, согласованная с потребителем, тара.

Допускается транспортирование и хранение смолы при температуре от -35 °С до +35 °С. После хранения при отрицательной температуре внести в теплое помещение на 24 часа.

Срок годности – 12 месяцев с даты изготовления.

ООО «Торговый Дом «ИНДЛАК»  
г. Москва, 2-й Западный проезд, 1  
тел: +7 (499) 951-07-70  
[info@indlak.ru](mailto:info@indlak.ru)  
[www.indlak.ru](http://www.indlak.ru)