



ДОБАВКА ЭМУЛЬГИРУЮЩАЯ ПАССИВАТОР КОРРОЗИИ

IVP-314

ОПИСАНИЕ

Раствор аминоэфира жирной кислоты в органических растворителях (смесь орто-ксилола и нефраса).

Добавка эмульгирующая пассиватор коррозии **IVP-314** является эффективным эмульгатором и позволяет получать устойчивую эмульсию воды в алкидных системах не только эмульсионным способом, но и при «постановке на тип».

Добавка **IVP-314** обладает ярко выраженным антикоррозионным действием, диспергирующими свойствами, увеличивает блеск и гладкость покрытия.

Добавка **IVP-314** облегчает переработку влажного сырья (наполнителей, диоксида титана, пигментов) при изготовлении классических эмалей типа ПФ-115, ПФ-266, ВЭ-1217 и т.п., убирая воду с поверхности твердых частиц путем образования эмульсии «вода-масло», и улучшает таким образом их диспергируемость и смачиваемость.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Внешний вид

Жидкость от светло-желтого до коричневого цвета без осадка и механических включений

Массовая доля нелетучих веществ, %

48-52

Кислотное число, мг КОН/г, не более

Не более 2

Аминное число, мг КОН/г, не менее

Не менее 55

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Добавку **IVP-314** можно вводить как перед началом процесса диспергирования, так и в готовую эмаль в количестве от 1,0 % до 2,0 % от массы воды, вводимой на 1 тонну лакокрасочной продукции.

УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Металлические или пластиковые барабаны (ведра) емкостью 20-50 л, металлические или пластиковые бочки емкостью 200 л, кубы емкостью 1 м³, либо иная, согласованная с потребителем, тара.

Допускается транспортирование и хранение добавки при температуре от -35 °С до +35 °С. После хранения при отрицательной температуре внести в теплое помещение на 24 часа.

Срок годности – 12 месяцев с даты изготовления.

ООО «Торговый Дом «ИНДЛАК»
г. Москва, 2-й Западный проезд, 1
тел: +7 (499) 951-07-70
info@indlak.ru
www.indlak.ru