



АНТИКОРРОЗИОННАЯ ДОБАВКА

IVP-350

ОПИСАНИЕ

Раствор моноэфира ортофосфорной кислоты и алифатического спирта в органических растворителях (смесь орто-ксилола и бутанола).

Добавка **IVP-350** предназначена для предотвращения коррозии черных и цветных металлов и вводится в грунтовки и грунт-эмали на основе различных органоразбавляемых связующих – алкидных, алкидно-модифицированных, акриловых, перхлорвиниловых, эпоксидных и других смол.

Позволяет частично или полностью отказаться от использования фосфатов цинка в рецептурах антикоррозионных ЛКМ.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Внешний вид

Прозрачная бесцветная или слабоокрашенная жидкость без осадка и механических включений

Кислотное число, мг КОН/г

150-190

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Добавка **IVP-350** вводится при «постановке на тип» в количестве от 0,5 % до 4,0 % от рецептуры.

УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Пластиковые барабаны емкостью 200 л, кубы емкостью 1 м³, либо иная, согласованная с потребителем, тара.

Допускается транспортирование и хранение добавки при температуре от -35 °С до +35 °С. После хранения при отрицательной температуре внести в теплое помещение на 24 часа.

Срок годности – 12 месяцев с даты изготовления.

ООО «Торговый Дом «ИНДЛАК»
г. Москва, 2-й Западный проезд, 1
тел: +7 (499) 951-07-70
info@indlak.ru
www.indlak.ru