



## АНТИКОРРОЗИОННАЯ ДОБАВКА

# IVP-355

### ОПИСАНИЕ

Раствор эфира алифатических кислот и ортофосфорной кислоты в органических растворителях (смесь орто-ксилола, метоксипропилацетата и бутанола).

Добавка **IVP-355** предназначена для предотвращения коррозии черных и цветных металлов и вводится в грунтовки и грунт-эмали на основе различных органоразбавляемых связующих – алкидных, алкидно-модифицированных, акриловых, перхлорвиниловых, эпоксидных и других смол.

Позволяет частично или полностью отказаться от использования фосфатов цинка в рецептурах антикоррозионных ЛКМ.

### ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

*Внешний вид*

*Светло-коричневая жидкость без осадка и механических включений*

*Массовая доля нелетучих веществ, %*

*Не менее 45*

*Кислотное число, мг КОН/г*

*Не менее 45*

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Добавка **IVP-355** вводится при «постановке на тип» в количестве от 0,5 % до 4,0 % от рецептуры.

### УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Пластиковые барабаны емкостью 200 л, кубы емкостью 1 м<sup>3</sup>, либо иная, согласованная с потребителем, тара.

Допускается транспортирование и хранение добавки при температуре от -35 °С до +35 °С. После хранения при отрицательной температуре внести в теплое помещение на 24 часа.

Срок годности – 12 месяцев с даты изготовления.

ООО «Торговый Дом «ИНДЛАК»  
г. Москва, 2-й Западный проезд, 1  
тел: +7 (499) 951-07-70  
[info@indlak.ru](mailto:info@indlak.ru)  
[www.indlak.ru](http://www.indlak.ru)