



## ВОСКОВАЯ ДИСПЕРСИЯ

# IVP-4021

### ОПИСАНИЕ

Восковая дисперсия **IVP-4021** представляет собой суспензию ацетобутирата целлюлозы и этиленвинилацетата в смеси органических растворителей (смесь орто-ксилола и бутилацетата).

Восковая дисперсия **IVP-4021** улучшает ориентацию декоративных пигментов (например, алюминия и слюды) и усиливает эффект перекрытия. Дефекты типа ячеек Бенара сводятся к минимуму, а последующее нанесение прозрачного слоя улучшается. Также уменьшается оседание при хранении готового лакокрасочного материала.

### ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

*Внешний вид*

*Однородная дисперсия молочного цвета*

*Массовая доля нелетучих веществ, %*

*9,5 ± 0,2*

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Восковую дисперсию **IVP-4021** (в форме поставки) рекомендуется использовать в количестве до 50% от содержания сухого связующего в рецептуре.

*Оптимальная дозировка определяется с помощью серии лабораторных тестов*

Перед использованием восковую добавку необходимо гомогенизировать при угловой скорости 4 м/с.

Восковую добавку **IVP-4021** рекомендуется вначале смешать с раствором связующего и после перемешивания вводить эффективные пигменты.

### УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Металлические или пластиковые барабаны емкостью 200 л, кубы емкостью 1 м<sup>3</sup>, либо иная, согласованная с потребителем, тара.

Допускается транспортирование и хранение добавки при температуре от -35 °С до +35 °С. После хранения при отрицательной температуре внести в теплое помещение на 24 часа.

Срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

ООО «Торговый Дом «ИНДЛАК»  
г. Москва, 2-й Западный проезд, 1  
тел: +7 (499) 951-07-70  
[info@indlak.ru](mailto:info@indlak.ru)  
[www.indlak.ru](http://www.indlak.ru)