



СТРУКТУРИРУЮЩАЯ ДОБАВКА

IVP-404

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективная жидкая реологическая добавка на основе модифицированной полимочевины, подходящая для систем, содержащих растворители, и для 100%-ных систем.

Добавка **IVP-404** придает системам с различной полярностью тиксотропные свойства, предотвращая седиментацию и увеличивая стабильность жидкого лакокрасочного материала при хранении. Способствует увеличению нестекающего слоя при нанесении жидкого лакокрасочного материала.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Внешний вид

Прозрачная светло-желтая жидкость

Динамическая вязкость по Брукфильду при температуре (25 ± 0,5) °C (Sp2 / 60 мин⁻¹), мПа·с, не более

Не более 600

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендованная дозировка от 0,1 – 1,5% от объема лакокрасочного материала. Возможно добавлять на любой стадии технологического процесса приготовления жидкого лакокрасочного материала.

Для определения оптимального количества добавки рекомендуется провести предварительное лабораторное тестирование.

УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Металлические или пластиковые барабаны емкостью 200 л, либо иная, согласованная с потребителем, тара.

Допускается транспортирование и хранение добавки при температуре от -35 °C до +35 °C. После хранения при отрицательной температуре внести в теплое помещение на 24 часа.

Чувствительна к влаге. Хранить в сухом месте в герметично закрытой оригинальной упаковке.

Срок годности – 15 месяцев с даты изготовления.

ООО «Торговый Дом «ИНДЛАК»
г. Москва, 2-й Западный проезд, 1
тел: +7 (499) 951-07-70
info@indlak.ru
www.indlak.ru